

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «БФ-Завод»  
КЮЦОВСКИЙ О.М.

А К Т № 122К-11

21.12.11

с. Мартусовка

Комиссия в составе:

Акименко А.Б.	начальник ОТК;
Онищенко П.П.	мастер ОТК;
Кононов А.А.	представитель <b>Kompozit</b>
Хоменко Е.А.	представитель <b>Kompozit</b>

Составили акт пробной покраски (БВР) металлоконструкций специализированным водоразбавляемым акриловым грунтом **ANTI-KOR** компании **Kompozit**. Комиссией было установлено:

1. Высыхание на отлип грунта в течении 15 минут слоем 40-50мкм при влажности 44% и температуре воздуха 16°C.
2. Возможность манипулирования изделия через 30-40 минут.
3. При нанесении грунта мокрым слоем в 150 мкм потёки отсутствуют, наносится однородным слоем без потёков.
4. Рекомендуемый слой нанесения в один проход 100-150 мкм.
5. В местах плазменной резки остаются продукты сгорания, что влечёт за собой увеличение толщины наносимого слоя и ухудшает адгезию покрытия с металлом. Рекомендуется очищать область вокруг отверстий растворителем **TM Kompozit**.

**Примечание:** положительные отзывы маляров, максимальный нанесенный мокрый слой без потёков 200мкм. Цвет грунта хорошо подходит для контроля укрывистости нанесённого слоя. Пластины в количестве 3шт, как контрольные образцы загрунтованы и через сутки будут размешены под открытым небом.

Начальник ОТК:

Мастер ОТК:

Представитель **Kompozit**

Представитель **Kompozit**



Акименко А.Б.

Онищенко П.П.

Кононов А.А.

Хоменко Е.А.