

Эмаль акриловая PROFI

Тип Водоразбавляемая атмосферостойкая латексная эмаль универсального применения. Благодаря антиблоковому эффекту (окрашенные поверхности не слипаются) отлично подходит для окраски дверей и оконных рам, допускает штабелирование окрашенных изделий.

Область применения Предназначена для окраски деревянных и загрунтованных металлических, а также древесно-волоконистых, древесно-стружечных, пенополистирольных и минеральных (оштукатуренных, бетонных, кирпичных) поверхностей снаружи и внутри зданий. Можно применять для ремонтной окраски поверхностей, окрашенных ранее алкидными и масляными эмалями. Применяется для окраски мебели, дверей, оконных рам, наличников и откосов, рабочих инструментов, конструкций, радиаторов, труб и других элементов системы отопления. Подходит для окраски плинтусов, багетов и других рельефных элементов.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Норма укрытия поверхности в 1 слой, м²/л 10-12, в зависимости от способа нанесения, пористости и шероховатости поверхности.

Сухой остаток, % 50 - 55, в зависимости от цвета и степени блеска.

Плотность, кг/л 1,05 - 1,30, в зависимости от цвета и степени блеска.

Разбавитель Вода.

Способ нанесения Наносить синтетической кистью, валиком или распылением. При распылении под высоким давлением применять сопло 0,017" – 0,021". Допускается разбавлять до 10% по объему.

Время высыхания при +20°C и относительной влажности 50% 30-40 минут.
Следующий слой можно наносить через 1-2 часа.
Время высыхания увеличивается по мере понижения температуры и повышения относительной влажности воздуха.

Степень блеска, ДСТУ EN 13300:2012 Глянцевый (все цвета); полуматовый (белый и прозрачный базис).

Цвет Белый и прозрачный базис (тонируются по каталогам Kompozit®, NCS, RAL, PANTONE), а также 8 готовых цветов: бежевый, желтый, зеленый, коричневый, красный, серый, синий, черный.

Базис колеровки А (белый – полная дозировка), С (прозрачный).

Стойкость к мытью, ISO 11998:2006 Выдерживает интенсивную мокрую очистку (1-й класс лакокрасочного покрытия, ДСТУ EN 13300:2012).

Химстойкость Выдерживает частую очистку с использованием моющих и дезинфицирующих средств, а также некоторых растворителей (спирт, уайт-спирит).

Термостойкость Выдерживает периодическое действие горячей (до 100°C) воды и до +120°C сухого тепла, не меняет цвет под воздействием высоких температур.

Хранение Хранить и транспортировать в фирменной герметично закрытой таре при температуре от +5°C до +35°C, в недоступном для детей месте. Беречь от прямых солнечных лучей и нагревательных приборов. Не рекомендуется длительное (более 1 мес.) хранение разбавленной и колерованной эмали! Гарантийный срок хранения – 24 месяца.

Тара 0,8л, 3л, 10л (по договоренности с заказчиком).

Эмаль акриловая PROFi**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

- Условия при окраске** Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и прочной. Температура воздуха, эмали и поверхности в пределах от +5°C до +35°C; относительная влажность воздуха не более 80%. **Внимание:** при температуре воздуха выше +25°C антиблокировый эффект в значительной мере снижается.
- Предварительная подготовка** **Неокрашенная поверхность:**
Очистить поверхность от грязи и пыли. Новые деревянные поверхности можно окрашивать без предварительного грунтования, при ремонтной окраске поверхностей из старой, посеревшей древесины снаружи помещений их рекомендуется грунтовать органорастворимой акриловой **Грунтовкой – лаком по камню STRONG[®]**. Металлические поверхности очистить от ржавчины, пыли и других загрязнений, при необходимости обработать **Преобразователем ржавчины Kompozit[®]** в соответствии с инструкцией по применению. Для обезжиривания рекомендуется использовать **Растворитель Kompozit[®]**. Чистые металлические поверхности в сухих помещениях можно окрашивать без предварительного грунтования. В остальных случаях грунтовать **Грунтовкой для металла ANTIKOR** или **Грунтовкой ГФ-021 Kompozit[®]** в соответствии с инструкцией по применению. Перед окраской минеральных поверхностей во влажных, плохо вентилируемых помещениях обработать поверхность **Антисептиком Kompozit[®]**, а затем **Грунтовкой акриловой UNIVERSAL-BIO** согласно инструкции по применению.
- Ранее окрашенная поверхность:**
Тщательно удалить все отслаивающиеся покрытия. Твердую, глянцевую поверхность алкидной эмали рекомендуется отшлифовать до матового состояния. Поверхность вымыть разбавленным щелочным моющим средством, тщательно промыть чистой водой и высушить.
- Окраска** Эмаль тщательно перемешать перед применением. Наносить кистью, валиком или распылением в 1-2 слоя. При окраске шероховатых и рельефных поверхностей для нанесения 1-го слоя разбавить водой (не более 10%).
- Ремонтная окраска:**
Ремонтную окраску покрытия **Эмали акриловой PROFi** выполнять этой же эмалью или другими водоразбавляемыми латексными эмалями и красками. См. п. "Предварительная подготовка".
- Очистка инструментов** Удалить остатки эмали с инструмента, не допуская ее высыхания, после чего незамедлительно промыть водой. Следы затвердевшей эмали можно удалить при помощи растворителя (ацетон, растворитель 646).
- Уход** Готовое покрытие рекомендуется очищать с помощью мягкой ткани или губки с использованием теплого раствора моющего средства.
Со свежеекрасшенной поверхностью следует обращаться осторожно, т.к. при нормальных условиях покрытие достигает своей окончательной прочности примерно через месяц. Если необходимо очищать поверхность ранее этого срока, рекомендуется легкая очистка мягкой влажной тканью.
- БЕЗОПАСНОСТЬ** Эмаль не содержит органических растворителей, является нетоксичной и пожаробезопасной. Тем не менее, работу следует выполнять осторожно и тщательно, избегая лишнего, ненужного соприкосновения с материалом. На эмаль есть гигиеническое заключение МОЗ Украины.
- ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ** Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора отходов. Пустую тару и сухие остатки можно утилизировать как строительный мусор.