

Эмаль ПФ-115 Kompozit®



Тип	Алкидная атмосферостойкая эмаль универсального применения.
Область применения	Предназначена для окраски деревянных и загрунтованных металлических поверхностей, а также древесноволокнистых и древесностружечных плит снаружи и внутри зданий. Применяется для окраски мебели, дверей, оконных переплетов, рабочих инструментов, промышленных конструкций и т.п.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Норма покрывания поверхности, м²/кг	7-11, в зависимости от качества обработки и пористости поверхности.
Разбавитель	Растворитель Kompozit® , допускается разбавить до 10 %.
Способ нанесения	Наносится кистью, валиком или распылением. При распылении под высоким давлением применять сопло 0,009" – 0,013".
Время высыхания при +20°C и относительной влажности 50%	От пыли – 8 часов, на «отлип» – 20 часов. Следующий слой можно наносить через сутки. Пониженная температура, повышенная относительная влажность воздуха и увеличение толщины слоя могут привести к значительному увеличению времени высыхания.
Цвет	Белый (тонируется в светлые цвета по каталогам Kompozit®, NCS, RAL, PANTONE), а также 20 готовых цветов: бежевый, бирюзовый, вишневый, голубой, желтый, защитный, зеленый, коричневый, красно-коричневый, красный, оранжевый, салатный, светло-серый, серый, синий, темно-голубой, фиолетовый, фисташковый, черный, ярко-зеленый.
Базис колеровки	AP (белый – дозировка с коэффициентом 0,5).
Блеск, ISO 2813:2014	60 - 90 ед. при 60° (глянцевый, в зависимости от цвета); 20 ед. при 85° (матовый черный).
Масс. доля нелет. в-в, %	73-75, в зависимости от цвета.
Светостойкость	Хорошая (цвета не выгорают).
Износостойкость	Хорошая.
Стойкость к мытью	Хорошая при применении обычных моющих средств.
Атмосферостойкость	Хорошая.
Химстойкость	Устойчива к действию некоторых растворителей, например, бензина, уайт-спирита, спирта. Выдерживает растительные и животные жиры, смазочные масла и консистентные смазки.
Хранение	Хранить и транспортировать в фирменной герметично закрытой таре при температуре от -20°C до +30°C, в недоступном для детей месте. Беречь от действия влаги, нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения – 18 месяцев от даты изготовления.
Тара	0,9 кг, 2,8 кг, 12 кг, 55 кг.

Эмаль ПФ-115 Kompozit[®]**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

- Условия при окраске** Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура поверхности, эмали и воздуха должна быть выше +5°C, а относительная влажность воздуха менее 80%. Внимание! Высыхание при выше указанных предельных условиях значительно медленнее, чем при указанных в спецификации оптимальных условиях. Окраску наружных поверхностей не рекомендуется производить при прямом солнечном освещении и в ветреную погоду. Закончить окраску необходимо так, чтобы поверхность эмали успела высохнуть «от пыли» до выпадения утренней росы.
- Предварительная подготовка** **Неокрашенная поверхность:**
Очистить поверхность от грязи, пыли, ржавчины и других загрязнений. Металлические поверхности при необходимости обработать **Преобразователем ржавчины Kompozit[®]** в соответствии с инструкцией по применению. Для обезжиривания рекомендуется использовать **Растворитель Kompozit[®]**. Чистые металлические поверхности в сухих помещениях можно окрашивать без предварительного грунтования. В остальных случаях грунтовать **Грунтовкой ГФ-021 Kompozit[®]** или **Грунтовкой для металла ANTIKOR** в соответствии с инструкцией по применению.
Ранее окрашенная поверхность:
Отслаивающуюся краску удалить скребком, при необходимости использовать **Смывку старой краски Kompozit[®]** согласно инструкции по применению. Поверхность вымыть разбавленным щелочным моющим средством, тщательно промыть чистой водой и высушить.
- Окраска** Эмаль тщательно перемешать перед применением. При необходимости разбавить **Растворителем Kompozit[®]**. При окраске дерева, ДВП и ДСП рекомендуется нанести грунтовочный слой эмалью, разбавленной на 20%. Окрасить кистью, валиком или распылением в 2-3 ровных, тонких слоя (следующий слой можно наносить только после полного высыхания предыдущего).
Ремонтная окраска:
Ранее окрашенную **Эмалью ПФ-115 Kompozit[®]** поверхность рекомендуется окрашивать этой же или другой алкидной эмалью. См. пункт "Предварительная подготовка". Допустима также ремонтная окраска акриловыми эмалями.
- Очистка инструментов** Рабочие инструменты промыть **Растворителем Kompozit[®]**, а затем теплой водой с моющим средством.
- Уход** Избегать применения моющих средств и интенсивной очистки поверхности в течение примерно двух недель после окрашивания. При необходимости возможна легкая очистка влажной мягкой тканью. После этого срока готовое покрытие можно очищать нейтральными (pH 6-8) моющими средствами с помощью мягкой ткани или губки. Особенно грязные поверхности можно очищать слабыми щелочными моющими средствами (pH 8-10). После очистки поверхность тщательно вымыть чистой водой.
- БЕЗОПАСНОСТЬ** Содержит уайт-спирит. ВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ВЕЩЕСТВО. Содержание ЛОС соответствует требованиям Директивы 2004/42/ЕС (<700 г/л)
При нанесении внутри необходимо организовать эффективное проветривание. При нанесении распылением для защиты органов дыхания использовать респиратор. В случае проглатывания незамедлительно обратиться к врачу и показать тару или этикетку эмали. Не содержит токсичных соединений тяжелых металлов (свинца, кадмия, хроматов). На эмаль есть гигиеническое заключение МОЗ Украины.
- ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ** Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора отходов. Пустую тару и сухие остатки можно утилизировать как строительный мусор.